

標準的性状

種類	動的安定度 (回/mm)	貫入量 (mm)	曲げ破断ひずみ (mm/mm)	透水係数 (cm/s)	施工厚 (cm)
マイルドグース(20) ※ (母体:5号碎石)	2500 程度	1～3	15×10^{-3} 程度	10^{-7} 以下 (不透水)	3～6程度
マイルドグース(13) ※ (母体:6号碎石)	1700 程度	1～3	15×10^{-3} 程度	10^{-7} 以下 (不透水)	2～4程度
グースアスファルトの規格値 ※※ (品質管理基準及び規格値)	500 程度	基層:1～6	8.0×10^{-3} 程度	－	－

※ マイルドグースは単粒度骨材にバインダを流し込んだ後、養生 7 日目に試験を実施

※※規格値は NEXCO 設計要領第一集舗装建設編（令和 2 年 7 月）を参照