

コンクリート露出鉄筋部での経過観察

	塗装前	塗装直後	塗装後1年経過	塗装後2年経過	塗装後3年経過
サビシャットスプレー	残存さびあり	変状なし	変状なし	変状なし	変状なし
					
	塗装前	塗装直後	塗装後1年経過	塗装後2年経過	塗装後3年経過
	残存さびあり	変状なし	わずかに発錆	発錆（拡大）	発錆（拡大）
	高濃度亜鉛末スプレー				

※一般環境にて経過観察