

# エクシエル

## 原料

原料名	含有比率（体積比）	含有比率（重量比）
ほたて貝殻	20%	20%

## 製品特長

貝殻配合率 %	密度 g/cm <sup>3</sup>	最適アス量 %	空隙率 %	飽和度 %	安定度 kN	フロー値 1/10/cm
0	2.429	6.7	3.8	80.1	11.4	33
20	2.295	6.7	4.8	76.5	8.4	30

施工方法・運用上の注意点等  
1. 3～5mmに破碎したほたて貝殻を使用

## 公的評価

アスファルト舗装要綱のマーシャル安定度試験に対する基準値に準拠

## 販売条件（規格・公表価格）

アスファルト混合物密粒度13F バラ（貝殻混入量20%） 14,000円/t（送料込み）

## 環境基準

青森県リサイクル認定制度

## 主な施工事例

弘前市	津軽藩ねふた村	320m <sup>2</sup>
青森県	ホタテ広場	460m <sup>2</sup>
国土交通省	国道7号線浪岡バイパス	720m <sup>2</sup>