

グラストップ

原料

原料名	含有比率（体積比）	含有比率（重量比）
高炉スラグ		60.75%

製品特長

高炉スラグ細骨材

化学成分 (%)	酸化カルシウム (CaOとして)	45.0以下
	全硫黄 (Sとして)	2.0以下
	三酸化硫黄 (SO ₃ として)	0.5以下
	全鉄 (FeOとして)	3.0以下
材質	絶乾密度 (g・cm ³)	2.5以上
	吸水率 (%)	3.5以下
	単位容積質量 (kg/l)	1.45以上
設計基準強度		
28.0N/mm ² 以上		

環境基準

環境庁告示第46号：土壌の汚染に係る環境基準
一般廃棄物の溶融固化物の再生利用の実施の促進について（厚生省）

公的評価

JIS A 1108 コンクリートの圧縮試験方法
エコマーク 類型番号：131 認定番号：08131013 類型名：土木製品Version1.8 有効期限：2016年1月
グリーン購入法特定調達品目 高炉スラグ

販売条件（規格・公表価格）

規格名（型番等）	寸法（L×W×T）、形状	価格（単位）
小舗石タイプ	600×600×30mm 24kg	7,140円/m ²
乱張りタイプ	600×650×40mm 19kg	7,420円/m ²
SLタイプ	600×600×20mm 16kg	5,040円/m ²
500-J	500×500×30mm 16kg	16,000円/m ²
送料別途（納品車両・数量により異なる）		

取引数量	1枚	荷姿	パレット
荷渡条件	条件による	納期	2週間
販売地域	全国		