

アルバ

原料

原料名	含有比率（体積比）	含有比率（重量比）
建築廃材（汚泥を除く）		20%
湖沼等の汚泥		5%
陶磁器屑		5%

製品特長

試験項目	JIS規格	社内規格	実測値（平均値）
吸水率	3%以下	3%以下	0.87%
曲げ破壊荷重	1080N以上	1080N以上	2339N
耐滑り性	48BPN以上	48BPN以上	53.8BPN

環境基準

環境庁告示第46号：土壌の汚染に係る環境基準

公的評価

JIS A 5209-2008

販売条件（規格・公表価格）

規格名（型番等）	寸法（L×W×T）、形状	価格（単位）
LAN13A/	94×94×13mm厚	6,600円/m ²
LP13A/	144×144×13mm厚	6,500円/m ²
LR13A/	294×294×13mm厚	8,800円/m ²
送料別途		

取引数量	ケース単位	荷姿	ケース入り
荷渡条件	物流センター渡し	納期	即納対応
販売地域	全国		